

UVIWAX®

UV-BESCHERMING

Unieke UV-bescherming voor gebruik binnenshuis!



7200
Kleurloos
Zijdemat



7266
Witte Spar
Transparant



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze of transparante, zijdematte houtafwerking met een wax-achtig karakter voor het interieur. Osmo Uviwax® UV-Bescherming beschermt de lignine van het hout af tegen de schadelijke UV-stralen. De natuurlijke houtvergeling verminderd aanzienlijk en de natuurlijke lichte hout kleur zal voor lange tijd blijven.

Osmo Uviwax® UV-Bescherming is bestand tegen water en vuil, is slijtvast en zorgt voor een oppervlak met grip. Openporig, barst, bladdert of schilfert niet. De gedroogde afwerking is onschadelijk voor mensen, dieren en planten (speeksel en zweet resistent lt. DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed lt. NL 71.3).

TOEPASSING

Osmo Uviwax® UV-Bescherming is geschikt als volledige afwerking voor wandbekleding, maar ook kasten en deuren binnenshuis. Het is ook geschikt als bijwerking- of reparatielaag voor gezaagde kanten, schroefgaten, opzet lijsten, platen etc. door met industrieel Osmo Uviwax® UV-Bescherming behandelde houtsoorten. Geschikt voor alle inheemse houtsoorten.

INGREDIËNTEN

Polymeerdispersie, wassen en anti-UV additieven. Titaandioxide (wit pigment). Oplosmiddel: water. EU-grenswaarde voor dit product (cat A/e): 130 g / l VOC (2010). Dit product bevat maximaal 90 g / l VOS. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde volledige verklaring op.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht: 1,05-1,15 g / cm³
Viscositeit: > 20350s DIN en ISO 2431/3mm, stroperig
pH-waarde: 8,1-8,9
Geur: mild / zwak, reukloos na droging
Vlampunt: Niet van toepassing

OPSLAG

Houdbaarheid is 2 jaar, wanneer droog bewaard bij temperaturen tussen 5 ° C en 35 ° C. Vorstvrij opslaan en vervoeren.

VOORBEREIDING

De houten ondergrond moet schoon, droog en vorstvrij zijn (max 18% vochtgehalte, verwerkingstemperatuur minstens +10 ° C).

Osmo Uviwax® UV-Bescherming is klaar voor gebruik, niet verdunnen. Goed roeren.

Oude kleur en lak lagen moeten volledig worden verwijderd. Gebruik bij schuren altijd een stofmasker.

Zeer harshoudende houtsoorten (bijv. Lariks) ontvetten met Osmo Kwastenreiniger.

Osmo Uviwax® UV-Bescherming is een afwerking die alleen op onbehandeld hout aangebracht kan worden.

Indien nodig met fijne korrel naschuren.

Hout dat is behandeld met Osmo Uviwax® UV-Bescherming behoeft in de regel alleen te worden gereinigd en opnieuw afgewerkt te worden.

Het eindresultaat is onder meer afhankelijk van de houtstructuur. Het is aan te raden een proefstuk te maken, zeker op onbekende ondergronden.

AANBRENGEN

Gelijkmatig en dun opbrengen met Osmo Platte kwast in de richting van de houtnerf en grondig uitstrijken, of aanbrengen met een spuit. 3-4 uur laten drogen bij een goede ventilatie. Indien nodig, tussenschuren met korrel P 360. Na droging een tweede dunne laag aanbrengen. Bij renovatie, is één laag aanbrengen meestal voldoende.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN

Direct na gebruik met water een zeep.



DROOGTIJD

Ca. 3-4 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden. Bij goede ventilatie laten drogen.

VERBRUIK

1 liter is voldoende voor ongeveer 16 m² bij één laag. Het verbruik van het product hangt grotendeels af van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE

Uviwax® UV-Bescherming is een volledige afwerking. Niet verdunnen of mengen met andere kleuren. Wanneer een oppervlak behandeld met Uviwax® UV-Bescherming gekleurd moet worden, raden we aan om uitsluitend Osmo Interieur Wax te gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on (BIT), 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken. Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN

Productresten en verpakkingen moeten in overeenstemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code no. 08 01 12) worden afgevoerd. Alleen volledig geleegde verpakkingen recycleren.

KLEURTINTEN

Nr. 7200 Kleurloos Zijdemat
Nr. 7266 Witte Spar Transparant

VERPAKKINGSEENHEDEN

0,75 l; 2,5 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 10/18